



# BestSeal AC400

Feb. 2021 Version

Màng chống thấm đàn hồi cao, gốc Acrylic co-polymer biến tính

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Mô tả:</b>    | BestSeal AC400 là hợp chất chống thấm một thành phần, gốc Acrylic co-polymer biến tính với độ đàn hồi cao.  |
| <b>Ứng dụng:</b> | BestSeal AC400 dùng để chống thấm cho các hạng mục như: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sê-nô, sân thượng, sàn toa-lét...</li> <li>Hồ bơi, bể chứa nước, mặt cầu, đường ống cấp thoát nước....</li> <li>Sàn mái, ban công, tầng hầm...</li> <li>Tường ngoài, vách tường đứng, chân tường trên mái...</li> <li>Trám bít lỗ đinh mái tole, khe nứt bê tông, các mối nối, joint gạch ốp lát...</li> </ul>   |
| <b>Ưu điểm:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Một thành phần, dễ thi công.</li> <li>Lực bám dính cao và bịt kín các vết nứt nhỏ.</li> <li>Chịu đựng thời tiết tốt đặc biệt đối với tia tử ngoại.</li> <li>Dễ thi công với những dụng cụ sẵn có như: ru-lô, cọ quét, vòi phun...</li> <li>Không gây ô nhiễm nguồn nước (kể cả nước sinh hoạt) khi tiếp xúc trực tiếp sản phẩm.</li> <li>Không cháy, không mùi, không độc hại đối với người thi công.</li> </ul> |

## THÔNG TIN SẢN PHẨM:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Dạng/màu sắc:</b>     | Dẻo quánh dạng kem/ Xám tự nhiên  |
| <b>Thành phần:</b>       | Nano Acrylic Co-polymer biến tính và các phụ gia, khoáng chất.                              |
| <b>Đóng gói:</b>         | 5; 20; 25 kg/thùng  |
| <b>Định mức sử dụng:</b> | 0.4 ÷ 0.8 kg/m <sup>2</sup> /lớp (tùy theo điều kiện bề mặt và yêu cầu khả năng chống thấm) |
| <b>Bảo quản:</b>         | Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C ÷ 35 °C                                    |
| <b>Hạn sử dụng:</b>      | 12 tháng kể từ ngày sản xuất  |

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Tỷ trọng:</b>            | 1.40 ± 0.02 kg/lít (ASTM D1475-13) |
| <b>Cường độ chịu kéo:</b>   | ≥ 1.0 MPa (ASTM D412-02)           |
| <b>Độ giãn dài tới đứt:</b> | ≥ 200 % (ASTM D412-02)             |
| <b>Độ bám dính:</b>         | ≥ 0.75 MPa (ASTM D4541-02)         |
| <b>Chịu áp lực nước:</b>    | ≥ 0.6 MPa                          |

## BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

**HEAD OFFICE:**  
 Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,  
 Tân Uyên Town, Bình Dương Province  
 Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991  
 Email: info@bestmix.com.vn

**HCMC BRANCH I:**  
 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,  
 Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City  
 Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)  
 Email: bm1@bestmix.com.vn

**HCMC BRANCH II:**  
 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,  
 Bình Thạnh Dist., Ho Chi Minh City  
 Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340  
 Email: bm2@bestmix.com.vn

**NHA TRANG BRANCH:**  
 989 Le Hong Phong Street,  
 Phuoc Long Ward, Nha Trang City  
 Tel: 090 545 3579  
 Email: bm3@bestmix.com.vn

**CENTRAL BRANCH:**  
 478B1 Dien Bien Phu Street,  
 Thanh Khe District, Da Nang City  
 Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399  
 Email: bm4@bestmix.com.vn

**NORTHERN BRANCH:**  
 TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,  
 Hoang Mai District, Ha Noi City  
 Tel: (024) 3200 8234  
 Email: bm5@bestmix.com.vn

